



TYREPLAST

TYREPLAST. DA GOMMA RICICLATA A COMPOUND.

PE-HD + 50% ELT

PE-HD caricato con il 50% di polverino proveniente da Pneumatico Fuori Uso, può essere utilizzato per stampaggio ad iniezione, calandratura e estrusione.

APPLICAZIONI:



PROPRIETÀ	METODO	UNITÀ DI MISURA	VALORE
MASSA VOLUMICA	EN ISO 1183-1:2013 metodo A	g/cm ³	1,043
CARICO ROTTURA	UNI EN ISO 527 -1 -2:2012	MPa	9,1
ALLUNGAMENTO A ROTTURA		%	45%
MODULO ELASTICO		MPa	240
MFR	UNI EN ISO 1133-1:2012	g/10min	19,3
CHARPY	ISO 179 - 1: 2010	kJ/m ²	30
TEMPERATURA DI STAMPAGGIO		°C	230
TEMPERATURA DI ESSICCAZIONE		°C	70
TEMPO DI ESSICCAZIONE		h	12

IL PROGETTO TYREPLAST: DA GOMMA RICICLATA A COMPOUND

Nuovi compound capaci di coniugare prestazioni, qualità e sostenibilità ambientale, valorizzando l'elasticità e le prestazioni antivibranti della gomma riciclata con la pratica stampabilità dei polimeri termoplastici. È il risultato del progetto Tyreplast, promosso da Ecopneus e Idea Plast, volto a dare vita ad innovativi materiali termoplastici al servizio dell'industria.

